

Glasurit® HS Univerzalni Prozorni lak VOC

G/C

Uporaba: HS Prozorni lak za barve serije 90-.

Lastnosti: Visoko trdna vsebina, varno za nanos, odličen pretok in hitro sušenje. Odlična trdota površine, primerna za poliranje in odporna na krep trakove.

Opozorila:

- Trdilec in redčilo izbrati glede na temperaturo okolice in velikosti barvane površine.

	Barvni sistemi:	S 10	
			Izdatnost: 320 m²/l, pri debelini 1 µm
	Mešalno razmerje:	2 : 1 +10%	
		100 Vol. %	923-115
	Trdilec	50 Vol. %	929-33 / -31 / -34
	Redčilo	10 Vol. %	352-91 / -216
	Viskoznost brizganja DIN 4 pri 20°C	20-22 s	Uporabnost pri 20°C: 2 uri
	Lonček na dotekanje:	HVLP Pištola: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar pri šobi	Visoko tlačna pištola: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Število nanosov:	2 ½ + 1 (lahko se nanaša na vertikalne površine, vmesno odzračevanje ni potrebno)	Debelina nanosa: 40-60 µm Debelina nanosa: 50 µm
	Odzračevalni čas pri 20°C:	3 min med nanosoma	
	Sušenje pri 20 °C: pri 60 °C:	10 ur 30 min	
	Kratkovalovno IR sušenje: Srednjevalovno IR sušenje:	8 min 10 – 15 min	