Tehnične informacije

923-135

10/2011

Glasurit® HS Racing Prozorni lak VOC

G/C

Uporaba: HS Racing prozorni lak za barve serije 90-. Za hitra popravila, predvsem pa za popravilo posameznih delov ali Spot Repair.

Lastnosti: Hitro sušenje ter odlične polirne lastnosti.

Opozorila:
- Trdilec in redčilo izbrati glede na temperaturo okolice in velikosti barvane površine.

	Barvni sistemi:		
			Izdatnost: 330 m²/l, pri debelini 1 µm
	Mešalno razmerje:	**2 : 1 +10%**	
		100 Vol. %	923-135
	Trdilec	50 Vol. %	929-33 / -31
	Redčilo	10 Vol. %	352-50 / -91 / -216 (odvisno od pogojev)
	Viskoznost brizganja DIN 4 pri 20°C	18-20 s	**Uporabnost pri 20°C:** 45 min (929-31)
	Lonček na dotekanje:	HVLP Pištola: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar pri šobi	Visoko tlačna pištola: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Število nanosov:	2	**Debelina nanosa:** 40-60 µm
		½ + 1 (lahko se nanaša na vertikalne površine, vmesno odzračevanje ni potrebno)	**Debelina nanosa:** 40-60 µm
	Odzračevalni čas pri 20°C:	1-2 min po prvem nanosu	
	Sušenje pri 60 °C:	**POLIRANJE PO:** **929-31 = 20 min** **929-33 = 25 min**	
	Kratkovalovno IR sušenje: **Srednjevalovno IR sušenje:**	8 min 10 – 15 min	

Glasurit GmbH
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany

GLASO D.O.O.
Pod brezami 6
1218 Komenda