

Glasurit® MS Racing Prozorni lak

G/C

Uporaba: MS prozorni lak za hitra popravila na posameznih panelih, spot repair.

Lastnosti: Hitro sušenje, tudi pri sušenju na 20°C. Odlične polirne lastnosti.

Opozorila: • Trdilec in redčilo izbrati glede na temperaturo okolice in velikosti barvane površine.

	Barvni sistemi:		
	VOC	>420 g/l	Izdatnost: 215 m ² /l, pri debelini 1 µm
	Mešalno razmerje:	2 : 1 +10%-30%	923-144
	Trdilec	100 Vol. %	
	Redčilo	50 Vol. %	929-91 / -93
		10-30 Vol. %	352-50 / -91 / -216 (odvisno od pogojev)
	Viskoznost brizganja DIN 4 pri 20°C	16 s	Uporabnost pri 20°C: 4 h (929-93)
	Lonček na dotekanje:	HVLP Pištola: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar pri šobi	Visoko tlačna pištola: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Število nanosov:	2 - 3	Debelina nanosa: 50 – 60 µm
	Sušenje pri 20°C	929-31 = 20 min 929-33 = 25 min	POLIRANJE PO: 929-91 = 2 h 929-93 = 4 h
	pri 60 °C		929-91 = 15 min 929-93 = 20 min
	Kratkovalovno IR sušenje: Srednjevalovno IR sušenje:	8 min 10 – 15 min	