

Glasurit® MS Matt lak

G/C

- Uporaba:** Prozorni lak za dvoslojno lakiranje. Za različne nivoje sijaja, lahko mešate izdelek z Glasurit 923-55 MS extra mat lakom.
- Lastnosti:** Svilen mat, elastičen (sijaj: 53±5 pod kotom 60°).
- Opozorila:**
- Trdilec in redčilo izbrati glede na temperaturo okolice in velikosti barvane površine.
 - Primerno za popravilo svilen mat OEM zaključkov.
 - Primerno za zaključevanje odbijačev ipd..
 - Se lahko uporablja brez Glasurit mehčala 522-111.

	Barvni sistemi:		
		Izdatnost: 300 m ² /l, pri debelini 1 µm	
	Mešalno razmerje:	2 : 1 +10%	Z VOC trdilci (teža):
		100 Vol. % 923-57	100g 923-57
	Trdilec	50 Vol. % 929-93 / -91 / -94	33g 929-31/-33/-34
	Redčilo	10 Vol. % 352-91	17g 352-91
	Viskoznost brizganja DIN 4 pri 20°C	18 - 20 s	Uporabnost pri 20°C: 4 ure
	Lonček na dotekanje:	HVLP Pištola: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar pri šobi	Visoko tlačna pištola: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Število nanosov:	2	Debelina nanosa: 40-50 µm
	Odžračevalni čas pri 20°C:	Odžračevati dokler ni mat, po vsakem nanosu in pred sušenjem. Po prvem nanosu pustiti odžračevati 10-15 minut, po drugem nanosu pa 15-20 minut. Ne odžračevati več kot 25 minut po vsakem nanosu.	
	Sušenje pri 20 °C: pri 60 °C:	8 ur 30 min	
	Kratkovalovno IR sušenje: Srednjevalovno IR sušenje:	8 min 10 – 15 min	