



# TEHNIČNE INFORMACIJE

839-88

## Glasurit COMO BODY KIT

Grobo zrnat in fini kit. Glasurit COMO poliester body kit 839-88 za izravnavo udrtin, hitro sušenje in hitro zbrusen. Ima visoko vsebnost trdnih delcev.

### Univerzalni nanos:

- jeklena pločevina,
- aluminij,
- pocinkano jeklo.

### Opozorila:

- Maso kita in trdilca dobro zmešati (homogen barvni odtenek, nobenega marmornega efekta).
- Presežek peroksida lahko spremeni barvo pokrivnega laka!
- Količina trdilca do max. 3%!

	<b>Uporaba:</b>	Como body kit 839-88	
	<b>Barvni sistemi</b>		
	<b>Mešalno razmerje:</b>	100 %	839-88
	<b>Trdilec</b>	2-3 %	948-88
	<b>Redčilo</b>		
	<b>Uporabnost pri 20 °C:</b>	4-5 min	
	<b>Sušenje pri 20 °C: pri 60 °C:</b>	20-30 min	
	<b>Kratkovalovno IR sušenje: Srednjevalovno IR sušenje:</b>	4 min 5-10 min	
	<b>Brušenje ročno:</b>		
	<b>Brušenje strojno:</b>	P80 – P150  581-90 Kontrolna barva P240 za že barvane površine	